



### Afmeting plank

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>LENGTE</b>        | 2200 mm            |
| <b>BREEDTE</b>       | 180 mm             |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 14.0 mm            |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 3 mm               |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | Min 3 Pl x 2200 mm |

### Afmeting pak

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>LENGTE PAK</b>  | 2250 mm |
| <b>BREEDTE PAK</b> | 185 mm  |
| <b>DIKTE PAK</b>   | 84 mm   |
| <b>GEWICHT PAK</b> | 23 kg   |
| <b>LAGEN/PAK</b>   | 6       |
| <b>M²/PAK</b>      | 2.38 m² |

### Afmeting pallet

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>LENGTE PALLET</b>  | 2250 mm   |
| <b>BREEDTE PALLET</b> | 95 mm     |
| <b>HOOGTE PALLET</b>  | 1100 mm   |
| <b>GEWICHT PALLET</b> | 1280 kg   |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>  | 55        |
| <b>M²/PALLET</b>      | 130.90 m² |

## KENMERKEN

### Toplaag

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                      |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur            |
| <b>SORTERING</b>            | ABCD                     |
| <b>OPBOUW</b>               | 2-laags                  |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 3 mm                     |
| <b>MOTIEF</b>               | 1 strook                 |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer               |
| <b>VELLING</b>              | 4 zijden 0,75 mm velling |
| <b>AFWERKING</b>            | UV Olie                  |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Glad                     |

### Samenstelling van de drager

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Populier    |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Populier    |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm       |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings |

### Plaatsing

| SYSTEEM        | TOEPASSINGEN                                                                                                                                                                                                                     | VLOERVERWARMING                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik.<br>Matig commercieel gebruik.<br>Normaal commercieel gebruik.<br>Normaal huishoudelijk gebruik.<br>Overvloedig commercieel gebruik.<br>Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. | Ja<br><br><b>HERSCHUURBAAR</b><br><br>Ja |

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                           | Norm                | Resultaat              |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| BRANDREACTIE              | EN 13501-1          | Dfl-S1                 |
| FORMALDEHYDE-EMISSIE      | EN 717-1            | E1                     |
| PCP                       | CEN/TR 14823        | ≤ 5ppm                 |
| THERMISCHE GELEIDBAARHEID | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m <sup>2</sup> k/w |
| BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID  | EN 335              | Klasse 1               |
| BREEKSTERKTE              | EN 1533             | Pass                   |
| SLIPWEERSTAND             | EN 15676            | Pass                   |
| VOCHTGEHALTE              | EN 13183-1          | 7% (+/-2%)             |

## CERTIFICERING



EN 14342

